

ESPUMA DE CÉLULA ABIERTA

SealTite PRO High Yield

SealTite PRO High Yield es una espuma de poliuretano pulverizada de dos componentes, de densidad baja y con un índice de mezcla de uno a uno por volumen. SealTite PRO High Yield es un sistema de aislamiento diseñado para usar en aplicaciones comerciales y residenciales. Use en lugar de formas más tradicionales de materiales de aislamiento, como la fibra de vidrio, la celulosa u otros productos de relleno suelto. Las áreas donde se aplica normalmente SealTite PRO High Yield son paredes interiores y exteriores, áticos ventilados, montajes de áticos sin ventilación y entre pisos. SealTite PRO High Yield contiene CERO agentes de soplado que perjudican la capa de ozono y se puede usar en aplicaciones de ático específicas del ensamblaje sin un revestimiento de barrera de ignición.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS:

Propiedad	SealTite Pro High Yield	Prueba
Valor R	3,6 a 1"	ASTM C 518
Densidad del núcleo	7,2 kg/metro cúbico	ASTM D 1622
Contenido de célula abierta	>97 %	ASTM D 6226
Coefficiente de transmisión del sonido	50	ASTM E 90
Transmisión de vapor de agua - Permeancia	9,8 Perms a 8,8 cm	ASTM E 96
Impermeabilidad al aire	<0,02 (L/s-m ²) a 2,54 cm	ASTM E 283
Coefficiente de reducción de ruido	0,7	ASTM C 423
Fuerza elástica (PSI)	5,0	ASTM D 1623
Estabilidad dimensional	<5 %	ASTM D 2126

Certificaciones de código de construcción/Datos de pruebas de incendio

Informe de servicio de evaluación	Intertek UVA IAPMO	CCRR 298 UES 623
Tipos de construcción	Aprobado	I, II, III, IV, V-B: material de aislamiento no estructural
Propagación de llama	ASTM E84	Clase I < 10
Generación de humo	ASTM E84	Clase I < 250
NFPA 259	Aprobado: método de prueba de incendio estándar para la evaluación de las características de propagación del fuego en ensamblajes de tabiques exteriores con componentes combustibles.	
NFPA 285	Aprobado: método de prueba de incendio estándar para la evaluación de las características de propagación del fuego en ensamblajes de tabiques exteriores con componentes combustibles.	
NFPA 286	Aprobado: se puede utilizar sin barrera térmica de 15 minutos cuando está cubierto de un revestimiento intumescente aprobado, como se muestra en la página 2.	
NFPA 286 AC377 Apéndice X	Aprobado: cumple con los requisitos aplicables de ICC-ES AC377 Apéndice X para usar en áticos y sótanos de poca altura cuando estos están recubiertos de uno de los revestimientos intumescentes aprobados, como se muestra en la página 2.	
Listado UL	FWFX.R38039	Componentes del sistema de pared exterior
Listado UL	FWFO.EWS0013	Sistemas de pared exterior
Greenguard	Certificado: estándar UL 2818 - 2013 de emisiones químicas para materiales de construcción, terminaciones y mobiliario.	





ESPUMA DE CÉLULA ABIERTA SealTite Pro High Yield

BARRERA TÉRMICA:

El Código de Construcción Internacional (IBC) y el Código Residencial Internacional (IRC) actuales exigen que la espuma de poliuretano pulverizado esté separada del interior del edificio por una barrera térmica de 15 minutos reglamentada en el Código o una alternativa aprobada por el Código. Las placas de yeso de un espesor mínimo de 1,27 cm son una barrera térmica de 15 minutos reglamentada en el Código. Instalados de conformidad con las especificaciones del fabricante, los siguientes revestimientos intumescentes son ensamblajes de barrera térmica alternativos que contienen SealTite PRO High Yield:

Revestimientos intumescentes aprobados:

DC315™, fabricado por: International Fireproof Technology, Inc	Tasas de aplicación: 0,35 mm en húmedo - 0,23 mm en seco
Fireshell TB, fabricado por: TPR2 Fireshell ICP Primer: Fireshell TB	Tasas de aplicación: 0,22 mm en húmedo - 0,12 mm en seco 0,38 mm en húmedo - 0,22 mm en seco
Plus ThB, fabricado por: No Burn Inc.	Tasas de aplicación: 0,35 mm en húmedo - 0,22 mm en seco

BARRERA DE IGNICIÓN:

SealTite PRO High Yield cumple con los requisitos de ICC-ES AC377 Apéndice X para usar en áticos y sótanos de poca altura sin una barrera de ignición reglamentaria cuando está cubierto por uno de los siguientes revestimientos intumescentes aprobados y cuando se cumplen las siguientes condiciones:

a	La entrada es solo para el mantenimiento de servicios en el ático o sótano de poca altura y no se permite el almacenamiento.
b	Las áreas del ático o el sótano de poca altura no pueden estar conectadas.
c	El aire del ático o del sótano de poca altura no puede circular a otras partes del edificio.
d	De conformidad con la Sección 1203.3 del IBC o la Sección R408.1 del IRC, se proporciona ventilación bajo suelo (sótano de poca altura) según corresponda.
e	De conformidad con la Sección 1203.2 del IBC o la Sección R806 del IRC, se proporciona ventilación en el ático según corresponda.
f	De conformidad con la Sección 701 del IMC (International Mechanical Code®) de 2012 y 2009 o con las Secciones 701 y 703 del IMC de 2006, se proporciona aire de combustión.
g	El aislamiento de espuma plástica se limita al grosor y la densidad máximos probados.
h	La tasa de cobertura de los revestimientos instalados, si parte del sistema de aislamiento debe igualar o superar la tasa probada.

Revestimientos intumescentes aprobados:

DC315™, fabricado por: International Fireproof Technology, Inc	Tasas de aplicación: 0,10 mm en húmedo - 0,07 mm en seco
Fireshell TB, fabricado por: TPR2	Tasas de aplicación: 0,10 mm en húmedo - 0,07 mm en seco
Plus, Plus XD o Plus ThB, fabricados por: No Burn Inc.	Tasas de aplicación: 0,15 mm en húmedo - 0,10 mm en seco

PROPIEDADES GENERALES: SealTite PRO High Yield es un material aislante de célula abierta con una densidad de 0,5 pcf. SealTite PRO High Yield está diseñado para proporcionar un control significativo de infiltración de aire junto con un alto valor R por pulgada. Cuando lo instala adecuadamente una empresa de aplicación profesional, SealTite PRO High Yield se expande rápidamente para cubrir grietas, fisuras, huecos y vacíos que existen en

todas las estructuras. Además, SealTite PRO High Yield se adaptará a las curvas, superficies irregulares y espacios para formar una cobertura térmica alrededor de toda su estructura.

EQUIPOS Y PROPORCIÓN COMPONENTES: la tasa de mezcla es de 1 a 1 por volumen. Las temperaturas de precalentamiento se deben establecer en 40 °C (115 °F) a 57 °C (135 °F) y se deben poder mantener dentro de un rango de +/- 15 °C (5 °F).

RETARDADOR DE VAPOR: el aislamiento de espuma de célula abierta es permeable al vapor y permitirá una difusión parcial de humedad en el producto. Consulte a los expertos en el código de construcción local para conocer los requisitos específicos. Las publicaciones del IBC y el IRC ofrecen tablas de zonas climáticas.

GUÍAS DE APLICACIÓN: los sistemas de espuma de poliuretano deben ser aplicados por un aplicador profesional mediante equipos de pulverización disponibles en el mercado y diseñados para ese fin. Consulte las guías de aplicación de aislamiento de espuma pulverizada actuales para SealTite PRO High Yield antes de la instalación. Es responsabilidad del aplicador profesional comprender en su totalidad la información técnica del equipo y los procedimientos de funcionamiento seguro que corresponden a una aplicación de espuma de poliuretano pulverizada.

MANIPULACIÓN DEL MATERIAL: debido a la naturaleza reactiva de estos componentes, es obligatorio usar protección respiratoria. Se deben tener en cuenta los vapores y aerosoles líquidos presentes durante la aplicación y durante un breve período posterior a esta, y tomar todas las medidas de protección adecuadas para minimizar posibles riesgos por sobreexposición a través de la inhalación y el contacto con la piel o los ojos. Estas medidas de protección incluyen ventilación adecuada, capacitaciones de seguridad para instaladores y otros trabajadores, uso de equipos de protección personal apropiados y un programa de vigilancia médica. Es imprescindible que el aplicador lea toda la información disponible sobre el uso y la manipulación adecuados de la espuma de poliuretano pulverizada y se familiarice con ella. Para encontrar información adicional, visite www.carlislefsi.com o comuníquese con el departamento de Servicios Técnicos de Carlisle Spray Foam Insulation.

ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIAS PRIMAS: la vida útil es de seis (6) meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en interiores, en los contenedores originales sin abrir y entre 10 °C y 26 °C (50 °F y 80 °F).

ASISTENCIA TÉCNICA: para obtener información adicional, comuníquese con el departamento de Servicios Técnicos de Carlisle Spray Foam Insulation al (844) 922-2355.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: a nuestro leal saber y entender, todos los datos técnicos contenidos en el presente documento son verdaderos y precisos al momento de la emisión y están sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario debe comunicarse con Carlisle Spray Foam Insulation para verificar que los datos sean correctos, antes de especificar o realizar un pedido. Garantizamos que nuestros productos cumplen con los estándares de control de calidad establecidos por Carlisle Spray Foam Insulation. No asumimos ninguna responsabilidad respecto de la cobertura, el desempeño o las lesiones que resulten de su uso. Si existiera, la responsabilidad se limita a la sustitución del producto. CARLISLE SPRAY FOAM INSULATION NO OTORGA OTRAS GARANTÍAS, IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS, ESTATUTARIAS, EN VIRTUD DE DERECHO O DE OTRA FORMA, INCLUIDA LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR.



100 Enterprise Drive • Cartersville, GA 30120 • 844.922.2355

www.carlislefsi.com